Lemezcsavar kötések / lemezvastagságok / magfurat átmérők

Menet méret	Menet-emelkedés P	Anyagszilárdság Rm [N/mm2]	ST 2,2 - 6,3 menet mérethez tartozó magfurat átmérő db lemezvastagság s [mm]																				
			0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
ST 2,2	0,8	100-tól	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8										
		kb. 300-nál	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9										
		500-ig	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9										
ST 2,9	1,1	100-tól				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3							
		kb. 300-nál				2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4							
		500-ig				2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5							
ST 3,5	1,3	100-tól						2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9					
		kb. 300-nál						2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0					
		500-ig						2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1					
ST 3,9	1,4	100-tól						2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3				
		kb. 300-nál						2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3				
		500-ig						3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5				
ST 4,2	1,4	100-tól							3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5			
		kb. 300-nál							3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6			
		500-ig							3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7			
ST 4,8	1,6	100-tól									3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1		
		kb. 300-nál									3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2		
		500-ig									3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3		
ST 5,5	1,8	100-tól											4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	
		kb. 300-nál											4,3	4,4	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	
		500-ig											4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	
ST 6,3	1,8	100-tól											4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
		kb. 300-nál											5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8
		500-ig											5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8

Dokumentum know-How-ja és teljes tartalma a Metrikont Kft tulajdonát képezi. © 2008.